

H 75012
Blockbitumen B 85/25

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Barva			černá
Hustota	EN ISO 3838	g/cm ³	1,0 - 1,1
Penetrace jehlou při 25 °C	EN 14263	°C	20 - 30
Bod měknutí metodou kroužku a koule	EN 1427	°C	80 - 90
Bod zlomu	EN 12593	°C	≤ -10
Bod vzplanutí (Cleveland)	EN ISO 2592	°C	≥ 250

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "