

H 81021

Peridicht Plattenkleber

Produkt Extrudovaná hliníková přitlačná lišta s ekologickým můstkem a optimalizovaným profilem pro dodatečné upevnění v místě vytažení na stěnu

Použití Ukončení hydroizolace asfaltových pásů v napojení na svislé části stěn a atik

Vlastnosti	Teplota při zpracování	možné od +5°C venkovní teploty	
	Teplota obsahu plechovky	ideálně +20 °C až +25 °C (Nikdy plechovku nezahřívejte - nebezpečí prasknutí!)	
	Teplotní odolnost	-40 °C až +90 °C	
	Nelepivý	cca 10 min (T=18 °C, RV=60 %)	
	Řezatelná	po cca 20-25 min (Ø=2,5 cm T=18 °C, RV=60%)	
	Doba ošetření	1,5-5 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti	
	Plná odolnost	po cca 24 hodinách	
	Reakce na oheň	DIN 4102, část 1	B3
	Objemová hmotnost	16-18 kg/m ³	
	Rozměrová stabilita	max. -1 %	
	Absorbce vody	DIN 53428	max. 1 Vol. %
	Pevnost v tlaku	DIN 53421	0,04-0,05 MPa
	Pevnost v tahu	DIN 53455	0,07-0,08 MPa
	Pevnost v tahu	DIN 53455	20-30 %
	Tepelná vodivost	DIN 52612	0,036 W/(m·K) při 20 °C

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "