

**H 94102
ECOFELT PES-SB 150/2****Proizvod****Primjena**

- Zaštita

PremaEN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257,
EN 13265**Ugradnja**

slobodno položeno, s odgovarajućim preklopom

| Svojstva | Ispitna metoda | Jedinica | Rezultat |
|--|----------------|-------------------|--------------------------------|
| Plošna masa | EN 9864 | g/m ² | 150 (+/-10%) |
| Debljina (2 kPa) | EN 9863 | mm | 0,48 (-0,144) |
| Vlačno ispitivanje (uzdužno/poprečno) | EN ISO 10319 | kN/m | 1,5 (-0,45) / 1,65 (-0,495) |
| Izduljenje (uzdužno/poprečno) | EN ISO 10319 | % | 50 (-20%) / 50 (-20%) |
| Indeks apsorpcije energije | EN ISO 10318 | kJ/m ² | 0,6 (-0,144) |
| Statički test probijanja | EN ISO 12236 | kN | 0,28 (-0,0825) |
| Dinamički test probijanja | EN ISO 13433 | mm | > 50 (+30%) |
| Karakteristična veličina otvora | EN ISO 12956 | µm | 80 (+/-30%) |
| Normalna vodopropusnost u ravnini | EN ISO 11058 | m/s | 0,078 (+/-30%) |
| Kapacitet protoka vode u ravnini (20kPa) | EN ISO 12958 | m ² /s | 1,0*10 ⁻⁶ (+/-30%) |
| Trajnost | EN 12224 | Jahre | mind. 5 |

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićeni od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.