



H F0541 Polyfin DUO 3020 SC

Termék	Bitumen álló poliészter fátyol hordozójú FPO tetőszigetelő lemez.
Felső oldal	fehér
Alsó oldal	fekete
Alkalmazás	<ul style="list-style-type: none">Tetőszigetelő lemez szabadon fektetve leterheléssel és használati réteggelSzabadon fektetett tetőszigetelő lemez mechanikai rögzítéssel
Követelmény	EN 13956
Felhasználás	Meleglevegős hegesztés
Csomagolás	18 tekercs raklaponként, tekercsenként 15 m x 2.1m, azaz 567 m ² raklaponként

Termék tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Látható hibák	EN 1850-2	-	nincs
Hossz	EN 1848-2	m	15,0
Szélesség	EN 1848-2	m	2,1
Egyenesség	EN 1848-2	mm	≤ 30
Felületi egyenesség (laposság)	EN 1848-2	mm	≤ 10
Vastagság	EN 1849-2	mm	2,0
Vízzárság (B eljárás)	EN 1928	kPa	≥ 500
Külső tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-5		Broof(t1)
Tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-1	Osztály	E
Ellenállás jégverésnek (kemény aljzaton)	EN 13583	m/s	≥ 23
Ellenállás jégverésnek (puha aljzat)	EN 13583	m/s	≥ 39
Varrat szétválása	EN 12316-2	N/50 mm	≥ 250
Varrat nyírószilárdsága hossz / kereszt irány	EN 12317-2	N/50 mm	≥ 500
Páradiffúziós ellenállás	EN 1931	μ	120.000
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	EN 12311-2	N/50 mm	≥ 1100
Szakadási nyúlás	EN 12311-2	%	≥ 20
Ütéssel szembeni ellenállás (kemény aljzaton)	EN 12691	mm	≥ 600
Ütéssel szembeni ellenállás (puha aljzaton)	EN 12691	mm	≥ 1500
Statikus terhelhetőség	EN 12730	kg	≥ 20
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	EN 12310-2	N	≥ 350
Méretállandóság	EN 1107-2	%	≤ 0,3
Hideghajlíthatóság	EN 495-5	°C	≤ -40
Viselkedés UV sugárzás esetén	EN 1297	> 5000 h	megfelel (Osztály 0)
Szoláris reflexiós index (SRI)	ASTM E 1980	SRI	> 90

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikákra alapultak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.