

**H 94152  
ECOFELT PES-SB 500/2****Proizvod****Uporaba**

- Drenaža
- Filtracija
- Zaščita
- Separacija

**Standard  
proizvoda**

EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256,  
EN 13257, EN 13265

**Vgradnja**

<b>Lastnosti izdelka</b>	<b>Metoda testiranja</b>	<b>Enota</b>	<b>Vrednost</b>
Ploščna masa	EN 9864	g/m <sup>2</sup>	500 (+/-10%)
Debelina (2kPa)	EN 9863	mm	3,2 (-0,96)
Vlečne lastnosti (vzdolžno/prečno)	EN ISO 10319	kN/m	5,0 (-1,5) / 5,5 (-1,65)
Raztezek (vzdolžno/prečno)	EN ISO 10319	%	50 (-20%) / 50 (-20%)
Indeks absorpcije energije	EN ISO 10318	kJ/m <sup>2</sup>	2,1 (-0,96)
Preskus statične penetracije	EN ISO 12236	kN	0,92 (-0,28)
Dinamični penetracijski test	EN ISO 13433	mm	28 (+30%)
Značilna velikost odprtine	EN ISO 12956	µm	50 (+/-30%)
Normalna vodoprepustnost v ravnini	EN ISO 11058	m/s	0,045 (+/-30%)
Kapaciteta pretoka vode v ravnini (20kPa)	EN ISO 12958	m <sup>2</sup> /s	1,77*10 <sup>-6</sup> (+/-30%)
Vzdržljivost	EN 12224	Jahre	mind. 5

Navedene vrednosti temeljijo na statističnem nadzoru kakovosti in se nanašajo na datum izdelave. Glede uporabe in obdelave je treba upoštevati standarde, zakonske določbe, smernice in stanje tehnike. Iz informacij ni mogoče izpeljati odgovornosti. Odgovornost je uporabnik za oceno primernosti izdelka v predmetu in za zagotovitev, da ima veljavno različico tehničnega lista.

**Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.**

Informacije o skladiščenju: Izdelke je treba hraniti v originalni embalaži, zaščitene pred sončno svetlobo, UV sevanjem in ekstremnimi zunanji vplivi, kot so vročina, mraz, vlaga in podobno. V hladni sezoni pred uporabo shranite vsaj 12 ur brez zmrzali (+ 5 ° C).

**Razvoj, proizvodnja in prodaja naših izdelkov poteka v skladu z ISO 9001.**